

Информация об изделии

SOLL ETCH-FILLER HB SPRAY – однокомпонентный грунт с активной защитой против коррозии, отличной адгезией и кроющей способностью. Отличная адгезия и хорошие свойства запонения. Высокое количество выходящего материала гарантирует не только высококачественный процесс нанесения но также обеспечивает быстрый и эффективный уровень работы. Высокая проникаемость струи распыления гарантирует, что даже труднодоступные места могут быть покрыты. Профессиональное качество! Адгезив на железо, сталь, цинк и после надлежащей предварительной обработки на алюминий, а также на все обычные пластмассы, используемых в автомобильной промышленности (распылить для тестирования совместимости). Высокая степень защиты от коррозии.



Основа:

Железо, сталь, цинк и алюминий.
Не используйте на поверхности из термопластика.

Предварительная обработка / Очистка:








Предварительная очистка с помощью очистителя силикона.

Технические данные:

Экономия времени из за более легкого применения.
Быстро сохнет.
Легко шлифуется.
Высокая мощность наполнения.
Устойчив к силиконовому растворителю.
Отличная адгезия.
Может быть покрыт обычными одно-/двухкомпонентными верхними покрытиями на основе растворителей и на водной основе.
Высокая степень защиты против коррозии.

**Цвет /
Уровень глянца** Светло-серый (S700028)
Матовый

Обработка:

Подготовка:		Энергично встряхивать пока смесительные шарики станут свободно перемещаться!
Нанесение:		Распылите для тестирования. Расстояние распыления около 20 - 50 см 2 - 3 слоя, толщина сухой пленки 50 - 80 мкм.
Время выдержки между слоями:		3 - 5 мин. между каждым покрытием
После использования:		Перевернуть баллон вверх дном и распылять пока клапан не станет чистым, это предотвращает клапан от засорения.
Время сушки:		Не прилипает пыль - через около 5 минут Сухо на ощупь - через около 10 минут Повторное покрытие - через около 30 минут Можно шлифовать - через около 30 минут
Дальнейшая обработка:		Сухое шлифование — Р 400-500
		Мокрое шлифование — Р 800
Условия применения:	При температуре не ниже +10 °С и относительной влажности воздуха не выше 80 %. Не покрывать полиэфирными распыляемыми наполнителями.	



SOLL ETCH-FILLER HB SPRAY

Лист 1/2

Информация об изделии

Срок хранения:	Не менее 2 года при условии хранения в герметично закрытой упаковке.
Содержание ЛОС	ЕС предельное значение для данного продукта (кат. В/е: 840 г/л (2007). Этот продукт содержит макс. 700 г/л ЛОС [5,84 фунт / галлон]
Информация по технике безопасности:	Читать соответствующий ЛИСТ БЕЗОПАСНОСТИ МАТЕРИАЛА

Эти данные предназначены лишь для информации. По нашим сведениям, предоставленные данные соответствуют современным стандартам и обоснованы большим опытом производства нашего продукта. Однако данные не являются обязывающими и не предоставляют никакой гарантии.