

Информация о продукте

Описание продукта:	SOLL FINE это 2 -ух компонентная доводочная полиэфирная шпатлёвка для кузовного ремонта. <ul style="list-style-type: none"> - Хорошая адгезия к различным видам металла. - Легко перемешивается и наносится. - Гладкая поверхность после шлифования.
Физические характеристики: Цвет: Удельный вес: Класс блеска:	Белый 1,84 кг / л Матовый
Летучие органические Соединения:	Продукт полностью отвечает требованиям Европейской директивы (EU/2004/42), которая определяет содержание летучих органических соединений для этой категории продуктов (кат. В (b)) на уровне 250 [г/л] в готовом продукте. Этот продукт (готовая к применению смесь) имеет ЛОС max 115 г/л.
Основания:	Продукт имеет очень хорошую адгезию к различным субстратам. Он может применяться над: <ul style="list-style-type: none"> - Голая сталь и алюминий после выравнивания и обезжиривания. - Оцинкованная сталь после выравнивания и обезжиривания. - Отшлифованное стекловолокно (GFK/GRP), полиэфирные шпаклёвки, рабочие грунтовки и существующие покрытия в хорошем состоянии. - Деревянные поверхности после выравнивания и обезжиривания. Рекомендуется использовать наждачную бумагу зернистости P80-P120. Внимание: Не применять шпаклёвку непосредственно на реактивные грунты, 1K акриловые и нитроцеллюлозные продукты.
Пропорции смешивания:	100 частей шпатлевки : 2 части отвердителя (по весу) Тщательно размешайте до получения однородного цвета. Перемешивать аккуратно, чтобы избежать образования воздушных пузырьков.
Толщина слоя:	Шпатлёвку можно наносить несколькими тонкими слоями. После каждого из них шпатлёвка должна затвердеть. Шлифовать поверхность перед нанесением следующего покрытия.
Жизнеспособность смеси:	Необходимо шпатлевку использовать в течение 5 - 6 мин. при 20°C
Время отверждения:	18 – 20 минут при + 20 °C Температура ниже 20 °C значительно увеличивает время отверждения.
Шлифование:	Грубое шлифование (сухое) P80 - P180. Финишное шлифование (сухое) P120 – P240.
Дальнейшие работы:	Полиэфирные шпатлёвки можно покрывать: <ul style="list-style-type: none"> - 2К распыляемыми полиэфирными наполнителями. - 2К реактивными грунтами. - 2К акриловыми наполнителями. - 2К эпоксидными наполнителями.
Общие примечания:	Чрезмерное количество отвердителя может вызвать проблемы с обесцвечиванием верхнего покрытия! Помещения должны быть хорошо вентилируемые. Инструменты следует мыть непосредственно после нанесения. Используйте эффективные средства индивидуальной защиты во время применения продукта. Защитите глаза и дыхательные пути.
Хранение:	Храните компоненты продукта в плотно закрытой таре, в сухом и прохладном месте, вдали от огня и источников тепла, а также прямых солнечных лучей. Внимание: <ol style="list-style-type: none"> 1. Сразу же закрыть ёмкости после нанесения. 2. Защитите отвердитель от перегрева!
Гарантийный срок:	Шпатлёвка - 12 месяцев с даты производства. Отвердитель для полиэфирной шпатлёвки - 18 месяцев с даты производства.
Настоящие данные только для информации! Согласно нашим знаниям, настоящие данные соответствуют новейшим стандартам. Но данные не являются обязывающими и в отношении их нет никакой гарантии.	