

Ремонтный комплект SOLL REP комплектуется из полиэфирной смолы, отвердителя консистенции пасты и полотна стеклоткани. Предназначена для быстрого ремонта поверхностных повреждений. Хорошо сделанное нанесение полиэфирной смолы на ремонтируемую поверхность укрепляет и отвердевает полиэфирных и металлических поверхностей. Характеризуется как имеющая очень хорошую адгезию к основанию и механической прочностью. Устойчива к воздействию погодных условий, разбавленных кислот, а также бензина, смазочных материалов и масел. Полиэфирную смолу после затвердевания можно шлифовать. Можно покрывать шпатлевкой для достижения необходимой гладкости поверхности. Используется для локального ремонта проржавевших мест кузовов автомобилей, лодок, яхт, кемперов, полиэфирных и деревянных поверхностей.

| | | |
|---|--|------------------|
| Цвет | Светло жёлтый | |
| Форма | Жидкость | |
| Соотношение смешивания | 100:3 по весу | |
| Вязкость, вискозиметр Ноерплер, 20°C | 450 – 500 мПас | |
| Способ применения: | Обрабатываемые поверхности очистить, обезжирить, обработать наждачной бумагой, для достижения матовой поверхности, опять обезжирить и осушить. Подготовить соответствующий кусок стеклоткани. Подготовить нужную порцию полиэфирной смолы, добавить 2-3 части отвердителя по весу и хорошо перемешать. С помощью кисти нанести смолу на очищенный участок. Наложить перед этим подготовленную стеклоткань, прижать её и кистью пропитать смолой. Подождать около 45 минут – при температуре 20°C. После этого поверхность можно обрабатывать механически. Повышение температуры ускоряет затверждение. Шлифовать наждачной бумагой P80 – P120. | |
| Годен к применению | 10 – 15 мин. | |
| Сушка | Время гелеобразования | Полная твёрдость |
| | При 20° C | 10 - 18 мин. |
| ЛОС-регулирование | ЕС предельное значение для данного продукта (кат. V/b): 540 г/л (2007) Этот продукт имеет ЛОСmax. <540 г/л | |
| Рекомендации по технике безопасности труда и гигиене: | Полиэфирная смола содержит стирол, пары которого опасны. Имеет негативное воздействие через дыхательные пути, вызывает раздражение глаз и кожи. Продукт легко воспламеняется. Использовать в хорошо проветриваемых помещениях. При недостаточной вентиляции использовать соответствующее респираторное оборудование. Не вдыхать пары. Хранить закрытыми и держать в недоступном для детей месте. При проглатывании немедленно обратиться за медицинской помощью и предъявить упаковку или этикетку материала. | |
| Упаковка и транспортирование: | В одиночной упаковке: 242г полиэфирной смолы, 8г отвердителя и 0,25м ² полотна стеклоткани. Упаковки во время транспортировки должны быть защищены от опракидывания и перемещения. | |
| Хронение: | Хранить в плотно закрытых оригинальных упаковках, в сухих и хорошо проветриваемых помещениях, приспособленных для хронения легковоспламеняющихся продуктов до 25°C. | |
| Срок хронения: | 12 месяцев от даты производства | |

Настоящие данные только для информации! Согласно нашим знаниям, настоящие данные соответствуют новейшим стандартам. Но данные не являются обязывающими и в отношении их нет никакой гарантии.