



**1K Краска для бамперов**  
**SOLL BP**  
Информация о продукте

RU 1/2009  
Лист 1/1

Бамперная краска SOLL BP это однокомпонентное структурное покрытие предназначено для синтетических поверхностей встречаемых в автомобильной промышленности таких как бампера, наружные зеркала, молдинги. Непосредственное сцепление с очищенными и отшлифованными пластиками, такими как ABS, ABS-PC, PP-EPDM, PUR-RIM, PUR, жёстким PVC. Основные отличительные черты продукта - быстрая сушка, прост в использовании и хорошо защищает от неблагоприятных воздействий погоды. Термостойкая до 70°C.

Цвет	Чёрный			
Сотношение смешивания	-			
Отвердитель	-			
Разбавитель	Синтетический разбавитель; дабавте 10-15%			
Применение	Давление распыления	Наконечник распылителя	Операции распыления	
Гравитационное	3 - 5 бар	1,6 – 1,8 мм	2	
Безвоздушный-воздушной смеси	-	-	-	
Годен к крименению	-			
Толщина покрытия / сухой слой	40 - 50 μ			
Время отвердения / время подсушки	5 мин. между операциями распыления			
Сушка	Повторное покрытие	Не прилипает пыль	Можно трогать	Полная твёрдость
	При 20° C	20 мин.	60 мин.	24 час.
При 60° C				
ЛОС-регулирование	ЕС предельное значение для данного продукта (кат. В/е): 840 г/л (2007) Этот продукт имеет ЛОСmax. 539 г/л			

**Рекомендации:**

Рабочие условия: от +10°C и до 80 % относительной влажности воздуха.

Подготовка основания: тщательно очистить пластиковую поверхность с помощью антистатического очистителя, после этого отшлифовать поверхность мелкой наждачкой (напр. Soft Pad Superfine) и снова очистить пластиковую поверхность с помощью антистатического очистителя. Для достижения лучшего результата удалить все следы обработки.

Хронение: По крайней мере 3 года, при хранении в оригинальной запечатанной банке

Маркировка  
SOLL BP

VbF  
неприменяется

Группа опасных веществ  
воспламеняющийся

Настоящие данные только для информации! Согласно нашим знаниям, настоящие данные соответствуют новейшим стандартам. Но данные не являются обязывающими и в отношении их нет никакой гарантии.